



Upotreba: Hidroizolacijske trake 2 dio: Podložne folije za zidove EN 13859-2

Šifra proizvoda
Materijal

1060B
HD-PE

Jezik
Važi u:

Srpski
Srbija



OSOBINE	METOD	JEDINICE	NOMINALNA	MINIMUM	MAKSIMUM
FUNKCIONALNOST: PROPUSTLJIVOST VODENE PARE, VODOOTPORNOST, TRAJNOST, KLASA ZAPALJIVOSTI					
Propustljivost vodene pare (sd)	EN ISO 12572	m	0,01	0,003	0,025
Otpornost na promenu temperature	-	°C	-	-40	+100
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	EN 1109	°C	-	-	-40
Otpornost na UV zrake	-	mesec	-	-	4
Debljina proizvoda / funkcionalnog sloja	-	µm	175 / 175	-	-
Vodootpornost	EN 1928 (A)	klasa	W1	-	-
Vodeni stub	EN 20811	m	1,5	-	-
Klasa zapaljivosti	EN ISO 11925-2	klasa	E (*)	-	-
FIZIČKE I MEHANIČKE OSOBINE					
Masa po jedinici površine	EN 1849-2	g/m ²	60	55	65
Najveća vučna sila (MD)	EN 12311-1	N/50mm	310	260	360
Istezanje pri najvećoj vučnoj sili (MD)	EN 12311-1	%	17	12	22
Najveća vučna sila (XD)	EN 12311-1	N/50mm	310	260	360
Istezanje pri najvećoj vučnoj sili (XD)	EN 12311-1	%	20	14	26
Otpornost na cepanje (MD)	EN 12310-1	N	55	35	75
Otpornost na cepanje (XD)	EN 12310-1	N	50	30	70
OSOBINE POSLE STARENJA					
Veštačko starenje pri izloženosti UV zracima i toploti	EN 1297 & EN 1296	preostala vrijednost			
Vodootpornost	EN 1928 (A)	klasa	W1	-	-
Najveća vučna sila (MD)	EN 12311-1	%	80	-	-
Istezanje pri najvećoj vučnoj sili (MD)	EN 12311-1	%	70	-	-
Najveća vučna sila (XD)	EN 12311-1	%	80	-	-
Istezanje pri najvećoj vučnoj sili (XD)	EN 12311-1	%	70	-	-
OSTALE OSOBINE					
Dužina [m]	EN 1848-2	Devijacija v %	0	0	-
Širina [m]	EN 1848-2	Devijacija v %	0	-0,5	+1,5
Ravnost	EN 1848-2	mm/10m	-	-	30
Dimenzijska stabilnost (MD & XD)	EN 1107-2	%	-	-	1
Otpornost na prodor vazduha	EN 12114	m ³ /(m ² h 50Pa)	-	-	2
Otpornost na vetar (prodor vazduha)	-	-	da	-	-

(*) : testirano na mineralnoj vuni i drvetu

Važi od: 29/09/2014

Prvo CE označenje: 23/11/2005

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg

Tel +352 3666 5885
Fax +352 3666 5021
tyvek.info@lux.dupont.com

www.construction.tyvek.com

Neke metode ispitivanja su prilagođene standardu EN 13859-2:2014 i/ili potvrđenom sistemu kvaliteta DuPont ISO 9001:2008 (za dodatne informacije se obratite regionalnom predstavniku kompanije DuPont). Proizvođačke deklarirane vrednosti su zasnovane u uslovima standardnog korišćenja. Sve informacije su u skladu s našim sadašnjim znanjem, te ih kao takve dajemo na raspolaganje u skladu s Direktivom Veća 89/106/EEZ od 21. decembra 1988. o usklađivanju zakona, propisa i administrativnih odredbi država članica koji se odnose na građevinske proizvode (Evropska Direktiva o građevinskim proizvodima). Ovaj tehnički list nije zamena za ispitivanja koja je potrebno da lično sprovedete, u svrhu provere prikladnosti naših proizvoda za svoje potrebe za bilo kakvu upotrebu koja se razlikuju od ovde navedenih načina primene. Informacije mogu da budu promenjene dolaskom do novih saznanja i iskustava. Budući da ne možemo da predvidimo sve varijante praktične primene od strane krajnjeg korisnika, DuPont ne daje garancije niti preuzima bilo kakvu odgovornost u vezi sa bilo kojom informacijom o korišćenju, osim navedenih u ovom dokumentu. Ništa u ovoj publikaciji ne može da se koristi kao licenca u skladu sa patentnim pravima ili kao preporuka za korišćenje patentnih prava. Podaci o sigurnosti proizvoda su dostupni na zahtev. Tehnički list je štampani dokument i važi bez potpisa.

the
Original
proven since 1990



Tyvek.